

**Produktname:** **Glasgranulat AC-3**

**Zusammensetzung (ca.):**

SiO <sub>2</sub>	71,9 %
Na <sub>2</sub> O	13,9 %
CaO	8,7 %
MgO	3,8 %
K <sub>2</sub> O	0,2 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,6 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,4 %
BaO	0,01 %
SO <sub>3</sub>	0,3 %

**physikalische Daten:**

Farbe	bunt
Schüttdichte	1,2 g/cm <sup>3</sup>

**Kornverteilung:**

> 6,0 mm	< 5 %
1,0 – 2,0 mm	> 70 %
< 2,0 mm	< 20 %

Diese Zusammenstellung stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Eigenschaften und Zusammensetzung des Produktes sind insbesondere hinsichtlich seiner speziellen Verwendung vor Gebrauch zu prüfen. Jegliche Schadensersatzansprüche - auch in Form einer Produkthaftung - sind somit ausgeschlossen.